

GT-SL105



GẠCH ĐẮC: Xây tường bao, tường chịu lực, xây chèn ...

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 10 Mpa (100 kg/cm ²)
Độ rỗng	-
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m ² .h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

Thông số tính toán

Trọng lượng

Kích thước (DxRxH)	220 x 105 x 65 (mm)	
Trọng lượng		3.2 (kg)
Số viên / m ² xây dựng	54.3 (viên)	173.8 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ² xây dựng	0.025 (m ³)	45.3 (kg)
Số viên / m ³ xây dựng	517 (viên)	1654.7 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ³ xây dựng	0.240 (m ³)	431.4 (kg)
Tổng trọng lượng 1m ³ xây không trát		2086.1 (kg)

Qui chuẩn kích thước

Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	1.3 (viên qui chuẩn)
---	----------------------